

Informations sur le produit | Sakaide

**Rustique, chaleureux, contrasté,
dessin flammé, durable, intemporel**

Description du produit

Le contraste entre les parties sombres et claires du Sakaide lui confère une beauté remarquable et rustique. Les planches sont sciées sur dosse (parallèlement aux cernes annuels) et carbonisées dans notre four. Elles sont ensuite soigneusement brossées, pour créer le relief caractéristique du dessin flammé. Le Sakaide confère une atmosphère intemporelle et chaleureuse aux façades, mais aussi aux murs, tables et autres applications intérieures.

Le Sakaide est un produit naturel. Cela signifie que le produit peut se modifier.

Type de bois

Le Sakaide est fabriqué à partir de sapin Douglas issu de forêts européennes gérées de manière durable. Le bois Douglas est classifié sous la norme de durabilité de classe 3 et convient particulièrement pour une utilisation en revêtement de façade. La particularité du bois Douglas réside dans la présence de nœuds. Ces nœuds peuvent être visibles dans le dessin flammé. L'autre particularité du bois Douglas réside dans le fait qu'il continue de vivre sous l'influence des variations du taux d'humidité et de température.

Fixation

Après son brûlage et son brossage, le Sakaide est traité avec du Bito Clear ou du Bito Orange.

Le Bito Clear est une huile transparente conçue pour les applications intérieures. L'huile durcit sous l'effet de l'air et crée un éclat profond. Cette huile donne un brillant profond et chaleureux mais résiste moins bien au rayonnement UV.

Pour les applications extérieures, le Sakaide est traité au Bito Orange. Il s'agit d'une huile à base aqueuse spécialement conçue pour l'extérieur. Le Bito Orange contient un filtre UV qui protège le bois des rayons solaires.

Dimensions

Les planches de Sakaide sont livrées, en standard, aux dimensions suivantes :

Épaisseur : 23mm à 30mm
Largeur : 60mm à 250mm
Longueur : jusqu'à 6000mm

D'autres dimensions sont également disponibles moyennant un coût supplémentaire. Le délai de livraison est généralement de 6 à 8 semaines, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur nos options !

Classe de feux

En termes de résistance au feu, le Sakaide est classifié sous la norme D, S3, D0 (norme européenne - EN13501).



Sakaide intérieur



Sakaide extérieur

Spécifications techniques

- Application : intérieur et extérieur
- Essence de bois : Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)
- Origine du bois : Europe
- Texture de la surface : conforme à l'échantillon
- Profil : par défaut, nos produits ont un profil avivé. D'autres profils sont disponibles sur demande.
- Méthode de fixation : Vis RVS, à tête noire. Il est possible de convenir de l'utilisation de clips pour une fixation invisible.

Vieillessement

Les façades et toitures en bois sont généralement fortement éprouvées par les éléments. Les rayonnements UV, la pluie et la grêle contribuent à l'altération de la surface. La durée de vie du bois et de la surface peut être rallongée considérablement par l'utilisation de débordements de toitures, de planches de rive et de seuils de fenêtres.

Le Sakaide extérieur vieillit au fil des ans. Le degré de vieillissement dépend du degré d'exposition au soleil. Les parties claires du bois s'éclaircissent légèrement et deviennent ensuite entièrement grises au cours des stades ultérieurs. Dans les panneaux testés ci-contre, nos échantillons ont été exposés dans une machine à vieillissement dont la lumière et les rayons UV équivalent à 5 ans d'exposition aux Pays-Bas. À gauche, vous pouvez constater le résultat après environ 1 à 2 ans, et à droite, le résultat après environ 5 ans. Après 5 ans, le Sakaide ne vieillit presque plus.



Vieillessement du Sakaide extérieur

Entretien

Le Sakaide extérieur nécessite un entretien régulier. Le vieillissement du Sakaide est un processus naturel qui fait partie du caractère de ce produit. Au Japon, on appelle « wabi-sabi » l'esthétique du vieillissement et de l'imperfection. Pour obtenir un résultat de couleur optimal, le Sakaide peut être huilé tous les 3 à 5 ans, ce qui prolonge également la durée de vie du bois.

Le Sakaide intérieur ne nécessite pas d'entretien sauf s'il est exposé aux rayons directs du soleil, il demande alors un entretien annuel. Ceci accentuera le contraste entre les parties claires et sombres du Sakaide. Si vous décidez d'huiler le Sakaide, nous vous recommandons de ne pas poncer le bois au préalable. Cela endommagerait le relief de manière irréversible! Les dépôts et/ou la saleté peu(ven)t éventuellement être éliminés/éliminée soigneusement au moyen de vinaigre de nettoyage et d'un chiffon doux. Appliquez cette solution, mélangée à de l'eau dans un rapport de 1: 2, avec une brosse en nylon dur ou un pulvérisateur, et frottez soigneusement le bois dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'il paraisse propre. Rincez abondamment à l'eau. N'utilisez pas de pulvérisateur à haute pression ni d'éponge à récurer, cela pourrait endommager la surface du bois de manière irréversible. En cas de détérioration majeure, nous vous recommandons de remplacer la planche complète.

Le contraste entre les parties sombres et claires du Sakaide lui confère une beauté remarquable et rustique.

Applications

