

Productinformatie | Sakaide

Rustiek, warme uitstraling, contrast, vlamtekening, duurzaam, tijdloos

Productomschrijving

Het contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout geven Sakaide een fraaie, rustieke uitstraling. De planken worden dosse gezaagd (met de jaarringen mee) en verkoold in onze oven. Vervolgens worden ze zorgvuldig geborsteld, waardoor er een karakteristiek reliëf van de vlamtekening ontstaat. Op gevels en andere buitentoepassingen geeft Sakaide een tijdloze en warme sfeer.

Sakaide is een natuurproduct. Dat betekent het product onderling kan afwijken.

Houtsoort

Sakaide wordt gemaakt van de Douglasspar uit duurzaam beheerde Europese bossen. Douglasshout heeft duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee zeer geschikt voor gebruik als gevelbekleding. Kenmerkend voor Douglasshout is de aanwezigheid van noesten. Deze noesten kunnen zichtbaar zijn in de vlamtekening. Een andere eigenschap van Douglasshout is dat het onder invloed van vocht- en temperatuurverschillen blijft werken.

Fixatie

Sakaide wordt na het branden en borstelen behandeld met Bito Clear of Bito Orange.

Bito Clear is een transparante olie voor interieuroepassingen. De olie hardt uit onder invloed van de lucht en dat resulteert in een diepe uitstraling. Deze olie geeft een diepe en warme glans, maar is minder goed bestand tegen UV-straling.

Voor exterieuroepassingen wordt Sakaide behandeld met Bito Orange. Dit is een watergedragen olie speciaal voor buiten. Bito Orange bevat een UV filter om het hout extra te beschermen tegen zonlicht.

Maatvoering

Standaard leveren wij Sakaide planken op de volgende afmetingen:

Dikte: 23mm - 30mm
Breedte: 60mm - 250mm
Lengte: tot 6000mm

Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen een meerprijs mogelijk. De levertijd is standaard 6-8 weken, maar informeer gerust naar de mogelijkheden!

Brandklasse

Sakaide heeft standaard brandklasse D, S3, D0 (Europese standaard - EN13501).



Sakaide interieur



Sakaide exterieur

Technische specificaties

- Toepassing: interieur en exterieur
- Houtsoort: Douglas (Pseudotsuga menziesii)
- Herkomst: Europa
- Oppervlaktetextuur: conform monster
- Profiel: Standaard hebben onze producten een afgerond profiel. In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk.
- Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast kan in overleg gebruik worden gemaakt van clips voor een blinde bevestiging.

Veroudering

Houten gevels worden over het algemeen zwaarbelast door de elementen. UV-straling, regen en hagel dragen allemaal bij aan de verwerking van het oppervlak. De levensduur van het gevelhout én van het oppervlak wordt beduidend langer door de toepassing van dakoverstekken, dakrandprofielen en waterslagen.

Sakaide exterior vergrijs in de loop der jaren. De mate van vergrijzing hangt af van de mate van blootstelling aan de zon. De lichte delen van het hout worden eerst lichter van kleur en in latere fases zullen ze helemaal vergrijzen. In de testpanelen hiernaast zijn onze stalen in een verouderingsmachine blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid licht en UV-straling als 5 jaar in Nederland. Links geeft het resultaat na ongeveer 1-2 jaar weer en rechts het resultaat na ongeveer 5 jaar. Na 5 jaar vergrijs Sakaide nagenoeg niet meer.



Veroudering van Sakaide exterior

Onderhoud

Sakaide exterior heeft desgewenst periodiek onderhoud nodig. Het vergrijzen van Sakaide is een natuurlijk proces en onderdeel van het karakter van dit product. Dit wordt in Japan 'Wabi-Sabi' genoemd, de schoonheid van veroudering en imperfectie. Voor een optimaal kleurresultaat kan Sakaide elke 3 tot 5 jaar opnieuw geolied worden en het oliën kan mogelijk de levensduur van het hout verbeteren. Sakaide interieur heeft vrijwel geen onderhoud nodig, maar wij adviseren om 1 keer per 5 jaar het hout te oliën. Bij direct zonlicht is het aan te raden om vaker te oliën, namelijk 1 keer per jaar. Hierdoor blijft er een duidelijk contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout. Wanneer er gekozen wordt om Sakaide opnieuw te oliën, raden wij aan het hout niet eerst te schuren. Dit beschadigt het reliëf onherstelbaar! Eventuele aanslag en/of vuil kan voorzichtig verwijderd worden met een zachte doek en schoonmaakazijn. Breng deze oplossing, gemengd met water in verhouding 1:2, aan met een harde nylon borstel of pompspray en schrob voorzichtig het hout in de lengterichting tot het schoon lijkt. Vervolgens afspoelen met ruim water. Gebruik geen hogedrukspray en/of schuurspons, dat kan het oppervlak van het hout beschadigen. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.

Het contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout geven Sakaide een fraaie, rustieke uitstraling.

Toepassingen

